



Technisches Datenblatt: texxPET 15

Beschreibung:

Multitexx Spinnvliesstoffe werden in einem einzigen integrierten Prozess direkt aus granulatförmigem Rohstoff hergestellt.

Im Spinnvliesverfahren werden Polymere durch Aufschmelzen und Unterziehen in Endlosfilamente im geschlossenen Prozess umgewandelt und zu einem sogenannten Wirrvlies auf einem Transportband abgelegt. Faserherstellung und Ablage erfolgen in einem Arbeitsschritt, die thermische Verfestigung geschieht durch den Kalandrier (Druck und Temperatur).

Material	PET Polyester Spinnvlies
Verfestigung	Thermo-Kalandriert
Farbe	Weiß oder Schwarz
Produktionstechnologie	REICOFIL 3
Flächengewicht	15 g/m ²
Reißkraft MD	27 N/5cm
Reißkraft CD	12 N/5cm
Reißdehnung	20 / 20 %
Rollenlänge ø = 1200 mm	13.500 m
Rollenlänge ø = 750 mm	7.400 m
Schrumpf	< 3,5 %
Filament Ø	c. 2.5 dtex ~ c. 2.25 denier.

multitexx GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke | Tel: +49(0)23 30/63-959 | Fax: +49(0)23 30/63-360 |

info@multitexx.de | www.multitexx.de

Sitz: Herdecke Handelsregister: Amtsgericht Hagen, HRA 4106, Pers. haftende Gesellschafterin multitexx Verwaltungsgesellschaft mbH Sitz: Herdecke, Geschäftsführer:

Christian Harste, Ingo Quent, Handelsregister: Amtsgericht Hagen, HRB 5437, Konten: Deutsche Bank, Hagen BLZ 450 700 02 | Konto 7131 410 00, SWIFT

DEUTDEDW450 IBAN DE27 4507 0002 0713 1410 00, Commerzbank, Hagen BLZ 450 800 60 | Konto 9019 625 00, SWIFT DRESDEFF450 IBAN DE58 4508 0060